

SARTAS AKRİLİK ÖRTÜCÜ ASTAR

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Silikon takviyeli Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarı Pigment ihtivası dolayısı ile ekstra örtücülük sağlar. Boya sarfiyatını azaltır. Mükemmel yapışma Süper nefes alma özelliği						
TANIMI	Su bazlı dış cephe astarı						
BAĞLAYICI	Silikon takviyeli, Stiren-Akrilik Kopolimer						
KULLANIM ALANLARI	Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.						
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	<table><tr><td>Katı madde %(w/w)</td><td>54 ± 0,5</td></tr><tr><td>Viskozite, KU</td><td>90 ± 5</td></tr><tr><td>Spesifik gravite</td><td>1,51 ± 0,05</td></tr></table>	Katı madde %(w/w)	54 ± 0,5	Viskozite, KU	90 ± 5	Spesifik gravite	1,51 ± 0,05
Katı madde %(w/w)	54 ± 0,5						
Viskozite, KU	90 ± 5						
Spesifik gravite	1,51 ± 0,05						
SARFIYAT	200 gr/m ²						
YÜZEY HAZIRLIĞI	Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz , gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Yüzey bozuklukları Sartaş iç cephe macunu veya Sartaş dış cephe çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.						
KURUMA SÜRESİ (25°C)	6 saat sonra boya tatbik edilebilir.						
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.						
İNCELTME	Temiz su ile %10-15 oranında inceltilerek uygulanmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)						
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.						
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	3,5 Kg, 10 Kg, 20 kg						
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.						