

SARTAS AKRİLİK GEÇİŞ (DÖNÜŞÜM) ASTARI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapışmasını artırır. Boya performansını artırır. Boya sarfiyatını azaltır.

TANIMI Akrilik emülsiyon esaslı, özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı sağlam yüzeylerde ve renk geçişlerinde kullanılabilecek dolgulu bir iç cephe astarıdır.

BAĞLAYICI Stiren-Akrilik Kopolimer

KULLANIM ALANLARI Solvent bazlı boya üzerine su bazlı iç cephe boya uygulanarak değişiklik yapılmak istendiğinde geçiş astarı olarak kullanılır. Ayrıca her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde son kat ürünlerin uygulamasından önce iç cephelerde astar olarak kullanılır.

FİZİKSEL SABİTLER(20°C)

Katı madde %(w/w)	64,2 ± 0,5
Viskozite, KU	124 ± 5
Spesifik gravite	1,54 ± 0,05

SARFIYAT 150 gr/m²

YÜZEY HAZIRLIĞI Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yerler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Çatlaklar Sartaş İç Cephe Macunu ile veya Sartaş Dış Cephe Çatlak Tamir Macunu ile tamir edilmelidir. Eski boyalı ve parlakça yüzeyler hafifçe zımparalanmalıdır. Kullanmadan evvel iyice karıştırın. %10 su ile inceltirek fırça veya rulo ile tek kat olarak sürünüz.

KURUMA SÜRESİ (25°C) Tam kuruma 24 saattir.

UYGULAMA Fırça veya rulo ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.

İNCELTME Temiz su ile %10 oranında inceltirilerek uygulanmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)

ÖNEMLİ DETAY Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ 3,5 kg, 20 kg

DEPOLAMA Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.