

SARTAS ELASTİK GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Silikon modifiye, Akrilik emülsiyon esaslı, grenli dış cephe boyası Atmosfer şartları ve kirliliğine karşı yüksek dayanıklılık Yüksek buhar geçirimli, yapının nefes almasına müsaade eder. Çok elastiktir; saç teli gibi çatlakları örter ve soğukta dahi bina hareketliliklerinde esnekliğini korur. Dayanımlıdır; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz. Solmayan renkler, çatlama yapmaz Kolayca düzeltilebilir, fırça ve rulo izleri bırakmaz. Su kovucu Küf ve yosun oluşmasına dirençlidir. Uzun ömürlü, UV ışınları, yağmur, ısı ve donmaya dayanıklı olup özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksızın yıllarca korur.						
TANIMI	Su bazlı dış cephe boyası						
BAĞLAYICI	Silikon modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer						
KULLANIM ALANLARI	Sıva, serpmeye, beton, brüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.						
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	<table><tr><td>Katı madde %(w/w)</td><td>68,8 ± 0,5</td></tr><tr><td>Viskozite, KU</td><td>140 ± 5</td></tr><tr><td>Spesifik gravite</td><td>1,46 ± 0,05</td></tr></table>	Katı madde %(w/w)	68,8 ± 0,5	Viskozite, KU	140 ± 5	Spesifik gravite	1,46 ± 0,05
Katı madde %(w/w)	68,8 ± 0,5						
Viskozite, KU	140 ± 5						
Spesifik gravite	1,46 ± 0,05						
SARFIYAT	1000 gr/m ²						
YÜZEY HAZIRLIĞI	Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatlaklar ve benzerleri, Sartaş çatlak dolgu pastası ile tamir edilmelidir. Yeni yüzeyler Sartaş dış cephe astarı ile %10-15 sulandırılarak astarlanmalıdır. Eski boyalı yüzeyler ve tebeşirlenmiş yüzeyler Sartaş plyo astar ile astarlanmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.						
KURUMA SÜRESİ (25°C)	İlk kuruma 2 saat İkinci kat uygulaması 12-24 saat.						
UYGULAMA	Mercan Rulo (iplikli rulo) ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.						
İNCELTME	İlk kat temiz su ile % 15 oranında inceltilerek uygulanmalıdır. İkinci kat boya inceltilmeden uygulanmalıdır.						
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.						
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	20 kg						
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.						