

SARTAS SENTETİK YARI MAT BOYA (SATEN)

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Alkit reçine esaslı, yarı mat iç ve dış aksamlar için son kat boya Yüksek örtücülük Silinebilir Kurşun içermez Uniform parıldama ve ipeksi görünüm						
TANIMI	Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan yarı mat bir son kat boyadır.						
BAĞLAYICI	Alkid reçine						
KULLANIM ALANLARI	Özellikle iç mekan, duvar, ahşap- demir-çelik yüzeyler üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak uygulanır.						
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	<table><tr><td>Katı madde %(w/w)</td><td>70 ± 0,5</td></tr><tr><td>Viskosite, KU</td><td>100 ± 5</td></tr><tr><td>Spesifik gravite</td><td>1,25 ± 0,05</td></tr></table>	Katı madde %(w/w)	70 ± 0,5	Viskosite, KU	100 ± 5	Spesifik gravite	1,25 ± 0,05
Katı madde %(w/w)	70 ± 0,5						
Viskosite, KU	100 ± 5						
Spesifik gravite	1,25 ± 0,05						
SARFIYAT	150 gr/m ²						
YÜZEY HAZIRLIĞI	Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler Sartaş Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Metal yüzeylerde Sartaş Antipas uygulaması yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra Sartaş Sentetik Yarı Mat Boya uygulanır. İki kat uygulamalarda katlar arası 1 gün bekleyiniz.						
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma Kuruması :3-4 saat Sert kuruma : 24 saat						
UYGULAMA	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Boyayı fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, Püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %15 Sartaş Sentetik Tiner ile inceltiniz. Fırça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayınız. Havasız pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.						
İNCELTME	İnceltme oranı % 10-15 kısım						
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.						
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	5 kg, 20 kg						
DEPOLAMA	Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.						