

## SARTAS EPOKSİ ANTİKOROZİF SON KAT BOYA

**BAŞLICA ÖZELLİKLERİ** Kimyasallarla kirlenmiş ve korozyon ortamlarında paslanmaya karşı mükemmel koruma  
150 mikron kuru film kalınlığına kadar havasız tabanca ile kolay kullanım  
Düzenli bir şekilde hazırlanmış çelik, beton, fiberglas, alüminyum  
gibi yüzeylere iyi yapışma  
İç ve dış ortamlarda su ve havaya karşı mükemmel direnç.  
Yüksek çarpma direnci  
Sıçrayan orta derecede kimyasallara karşı direnç

**TANIMI** Çift komponentli Epoksi Son Kat Antikorozyon Boya.

**BAĞLAYICI** Genel maksatlı, diglycidyl ether of Bisphenol-A epoxy resin

**KULLANIM ALANLARI** Koruyucu boyalar, metal boyaları, beton boyaları, anti-korozyon boyalar,  
endüstriyel boyalar

**FİZİKSEL SABİTLER(20°C)** Katı madde %(w/w) 66,2 ± 0,5

Viskozite, KU 70 ± 5

Spesifik gravite 1,31 ± 0,05

**SARFIYAT** 150 gr/m<sup>2</sup>

**YÜZEY HAZIRLIĞI** Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yağdan,  
greslerden ve diğer atıklardan arındırılmış olmalıdır.  
Kumlama en az SSPC-SP10 (SA2 1/2) standartında olmalıdır.  
Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

**KURUMA SÜRESİ (25°C)** Dokunma kuruması : 1 saat  
Sert kuruma : 6 saat.  
Tam sertleşme : 7 gün

**UYGULAMA** Kullanmadan önce iyice karıştırınız.  
Komponentleri bir motorlu karıştırıcı ile uygun kıvamda gelinceye kadar karıştırınız.  
Tavsiye edilen oranları değiştirmeyiniz.

**İNCELTME** Sartas Epoxy tinerle pistole püskürtme kıvamını sağlamak için  
%10-15 kadar inceltiniz.

**ÖNEMLİ DETAY** Kullanım anında ve uygulamadan sonraki ilk 24 saatte zemin sıcaklığı 5°C m  
üzerinde ve çiğ noktası dan da en az 3°C yukarıda olmalıdır.

**AMBALAJ ŞEKİLLERİ** Çift komponentli boya ambalajı 20 kg, sertleştirici ambalajı ise 5 kg dır.  
Karışım oranı ağırlıkça 5:1 şeklindedir.

**DEPOLAMA** İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır.