

SARTAS EPOKSİ SHOP PRIMER

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Kimyasallarla kirlenmiş ve korozif ortamlarda paslanmaya karşı mükemmel koruma
Düzgün bir şekilde hazırlanmış çelik, beton, fiberglas, alüminyum
gibi yüzeylere iyi yapışma,
İç ve dış ortamlarda su ve havaya karşı mükemmel direnç.
Hızlı kuruma
Optimum performans sağlaması için tank boyamasında kullanılacak astar ile
tam uyuşma

TANIMI Çift komponentli çinko fosfatlı Epoxy-Poliamid anti-korozif boya

BAĞLAYICI Genel maksath, diglycidyl ether of Bisphenol-A epoxy resin

KULLANIM ALANLARI Tankların boyamasında kullanılan yeni kumlanmış çeliklerin geçici olarak
korunması amaçlı astar olarak
Tank iç kısımlarının boyanması esnasında maksimum nem giderici etki
oluşturmak için çok yönlü astar olarak

FİZİKSEL SABİTLER(20°C)

Katı madde(mix) %(w/w)	70 ± 0,5
Viskosite(mix), KU	65 ± 5
Spesifik gravite(mix)	1,5 ± 0,05

SARFIYAT 150 gr/m² (25 mikron k.f.k)

YÜZEY HAZIRLIĞI Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yağdan,
greslerden ve diğer atıklardan arındırılmış olmalıdır.
Kumlama en az SSPC-SP10 (SA2 1/2) standartında olmalıdır.
Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
Minimum 50 mikron boya filmi sağlanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C)

Dokunma kuruması	: 1 saat
Sert kuruma	: 6 saat.
Tam sertleşme	: 7 gün

UYGULAMA Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
Komponentleri bir motorlu karıştırıcı ile uygun kıvama gelinceye kadar karıştırınız.
Tavsiye edilen oranları değiştirmeyiniz.

İNCELTME Sartas Epoxy tinerle pistole püskürtme kıvamını sağlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.

ÖNEMLİ DETAY Kullanım anında ve uygulamadan sonraki ilk 24 saatte zemin sıcaklığı 5°C ın
üzerinde ve çiğ noktası dan da en az 3°C yukarıda olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ Çift komponentli boya ambalajı 23 kg, sertleştirici ambalajı ise 2 kg dır.
Karışım oranı ağırlıkça 11,5:1 şeklindedir.

DEPOLAMA İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır.