

SARTAS EPOKSİ ANTİKOROZİF ASTAR BOYA

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Kimyasallarla kirlenmiş ve korozif ortamlarda paslanmaya karşı mükemmel koruma
Düzgün bir şekilde hazırlanmış çelik, beton, fiberglas, alüminyum
gibi yüzeylere iyi yapışma,
İç ve dış ortamlarda su ve havaya karşı mükemmel direnç.
Yüksek çarpma direnci
İyi aşınma direnci
Hızlı kuruma

TANIMI Çift komponentli çinko fosfatlı Epoxy Antikoroziyif Astar boya.

BAĞLAYICI Genel maksath, diglycidyl ether of Bisphenol-A epoxy resin

KULLANIM ALANLARI Denizlerde, petrokimya, kimya, köprü ve yapı endüstrilerinde
hem yeni yapılar hem de korozif ortamlarda bakım astarı olarak kullanılır

FİZİKSEL SABİTLER(20°C)

Katı madde(mix) %(w/w)	64 ± 0,5
Viskozite(mix), KU	64 ± 5
Spesifik gravite(mix)	1,4 ± 0,05

SARFIYAT 150 gr/m²

YÜZEY HAZIRLIĞI Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yağdan,
greslerden ve diğer atıklardan arındırılmış olmalıdır.
Kumlama en az SSPC-SP10 (SA2 1/2) standartında olmalıdır.
Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
Minimum 50 mikron boya filmi sağlanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C)

Dokunma kuruması :	1 saat
Sert kuruma :	6 saat.
Tam sertleşme :	7 gün

UYGULAMA Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
Komponentleri bir motorlu karıştırıcı ile uygun kıvama gelinceye kadar karıştırınız.
Tavsiye edilen oranları değiştirmeyiniz.

İNCELTME Sartas Epoxy tinerle pistole püskürtme kıvamını sağlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.

ÖNEMLİ DETAY Kullanım anında ve uygulamadan sonraki ilk 24 saatte zemin sıcaklığı 5°C m
üzerinde ve çiğ noktası dan da en az 3°C yukarıda olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ Çift komponentli boya ambalajı 20 kg, sertleştirici ambalajı ise 5 kg dır.
Karışım oranı ağırlıkça 5:1 şeklindedir.

DEPOLAMA İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır.